



سهامی خاص ثبت ۸۸۶۶۱

شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(Pu Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استرهای اشباع، چسبهای پلی یورتان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

چسب فیلتر

چسب فیلتر یک چسب دو جزئی بر پایه پلی یورتان جهت استفاده به صورت دستی و دستگاهی میباشد. چسبندگی عالی به انواع سطوح پلیمری، فلزی از مزایای این محصول است. از دیگر مزایای این محصول مقاومت حرارتی و شیمیایی (محیط های حلالی، روغنی، بنزینی و حتی اسیدی و بازی) عالی میباشد.

TECHNICAL PROPERTIES:

M55APSCO701

| | |
|---------------------------|-------------|
| Mixing Ratio (Polyol/Iso) | 100/30 |
| Density (Gr/Cm3) | 1.65 |
| Pot Life @ 25c | 10-20s |
| Solid Content | 100% |
| Hardness (Shore A) | 95 |
| Gel Time | 60-90s |
| Thermal Resistance | 150h@100c |
| Shelf Life | 9month |
| Storage Temp | 15-25c |
| Package | 20kg barrel |

Add : Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran
Tel : +983146412415-7
Fax: +983146412411
Web : www.apspolymer.com
Email : info@apspolymer.com

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شرقی اصفهان (سجزی) خیابان چهارم
شرقی - نبش فرعی پنجم - پلاک ۱۳
تلفن : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷
فکس : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱
آدرس وب سایت : www.apspolymer.com
پست الکترونیک : info@apspolymer.com



سهامی خاص ثبت ۲۸۶۶۱

شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(Pu Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استرهای اشباع، چسبهای پلی یورتان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

لطفا موارد ذیل را حین مصرف رعایت فرمایید:

- قبل از استفاده جز پلی ال را بخوبی هم بزنیید تا کاملا یکنواخت گردد.
- توجه نمایند رطوبت به هیچ وجه نبایستی به درون بشکه های چسب و هاردنر نفوذ کند.
- در صورتی که به صورت دستی استفاده مینمایید بایستی از گرید H55apsco701 استفاده و مقدار چسب مصرفی را با توجه به زمان pot life تهیه نمایند تا از سفت شدن قبل از استفاده جلوگیری گردد.
- توجه داشته باشید که افزایش استحکام و سختی تا یک هفته بعد از قالبگیری ادامه دارد.
- زمان سفت شدن این چسب بسته به میزان رطوبت محیط و درجه حرارت محیط متغیر می باشد.
- با افزایش دما، غلظت کاهش و سرعت گیرایی چسب افزایش خواهد داشت. و تمام مشخصات فنی در ۲۵ درجه سانتیگراد میباشد.

Add : Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran

Tel : +983146412415-7

Fax: +983146412411

Web : www.apspolymer.com

Email : info@apspolymer.com

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شرقی اصفهان (سجزی) خیابان چهارم

شرقی - نبش فرعی پنجم - پلاک ۱۳

تلفن : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷

فکس : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱

آدرس وب سایت : www.apspolymer.com

پست الکترونیک : info@apspolymer.com