



سهامی خاص ثبت ۴۸۴۶۱

شرکت صنایع شیمیایی آدین بسپار سپاهان

(Pu Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استرهای اشباع، چسبهای پلی یورتان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

چسب لمینت پارچه

Strong lamination resins

PC: 2155HM

این محصول یک رزین پلی یورتان ترموپلاست دو جزئی بر پایه MDI و ایزوفرون دی ایزوسیانات با استحکام و انعطاف پذیری عالی مناسب برای لمینت انواع سطوح منسوجاتی و پلیمری و کامپوزیتی میباشد. این محصول معروف به چسب لمینت پارچه مبلی سرعت خشک شدن بالا، ضد آب و مواد شوینده میباشد. ویسکوزیته و درصد جامد این محصول به گونه‌ای تنظیم شده که مصرف کننده نیازی به افزودن رقیق کننده ندارد ولی با اینحال اگر نیاز به رقیق سازی بود میتوانید از حلالهای اتیل استات، MEK، و یا تولوئن استفاده نمایید.

TECHNICAL PROPERTIES :

Appearance. Slightly yellow transparent liquid

Solid content. 50%

Solvent. Ethyl acetate

Viscosity. 15000-25000 cp@25c

Tensile strength. 150-250 kg/cm³

Storage condition. 18 - 25 C

shelf life. 1 year

Packaging. 200 kg barrels

Add : Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran

Tel : +983146412415-7

Fax: +983146412411

Web : www.apspolymer.com

Email : info@apspolymer.com

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی) خیابان چهارم

شرقی - نبش فرعی پنجم - پلاک ۱۳

تلفن : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷

فکس : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱

آدرس وب سایت : www.apspolymer.com

پست الکترونیک : info@apspolymer.com



سهامی خاص ثبت ۴۸۴۶۱

شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(Pu Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استرهای اشباع، چسبهای پلی یورتان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

+روش استفاده:

جز A و B دزمدور (n-65) را به نسبت ۱۰ به ۱ مخلوط نمایید. بعد از ۵ دقیقه اگر ویسکوزیته چسب مناسب هست داخل پاتیل دستگاه ریخته و استفاده نمایید در غیر اینصورت از حلالهای گفته شده جهت رقیق سازی استفاده نمایید. در صورتی که سرعت کیورینگ سریعتر مطلوب است از افزودن مقدار هاردنر خودداری نمایید و با کارشناسان شرکت جهت تنظیم شرایط و یا دریافت کاتالیزور مشورت نمایید. از تماس رطوبت با چسب قبل از کیورینگ جلوگیری نمایید.

در صورتی که دمای میانگین ۲۴ ساعته محصول به زیر ۷ درجه سانتیگراد برسد محصول به حالت کریستاله در می آید. در صورت بروز این مشکل بایستی حداقل به مدت ۲۴ ساعت محصول را در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید. جهت جلوگیری از بروز این مشکل به دمای نگهداری در بخش مشخصات فنی دقت نمایید.



Add : Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran

Tel : +983146412415-7

Fax: +983146412411

Web : www.apspolymer.com

Email : info@apspolymer.com

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی) خیابان چهارم

شرقی - نبش فرعی پنجم - پلاک ۱۳

تلفن : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷

فکس : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱

آدرس وب سایت : www.apspolymer.com

پست الکترونیک : info@apspolymer.com