شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(PU Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استر های اشباع، چسب های پلی یورتان

نام محصول : **چسب لمینت پارچه – Strong lamination resins**

کد محصول : **PC: 2155HV**

یک چسب لمینت پلی‌یورتانی با قدرت اتصال بالا است که برای لمینت انواع پارچه و منسوجات، از جمله پارچه‌های نایلونی، پارچه‌های بافته‌شده، الیاف شیمیایی، چرم، مخمل، جیر و فلوک طراحی شده است.

سرعت خشک شدن بالا، استحکام اتصال مطلوب و درصد مواد جامد بالا از ویژگی‌های شاخص این محصول هستند. این ترکیب به ایجاد اتصال مستحکم بین لایه‌های مختلف منسوجات کمک می‌کند و آن را برای استفاده در فرایندهای صنعتی لمینت پارچه مناسب می‌سازد.

+Spectification

	Appearance ظاهر	yellow transparent liquid
	Viscosity ویسکوزیته	150/000-180/000 cp @25°C
	Tensile کشش	200-250 kg/cm2
	Solvent حلال	Ethyl acetate
	Elongation کش آمدن	400-500%
	solid content درصد جامد	65±3%
	Pot Life نگه داری در دمای محیط	1 h@@25°C
	shelf life زمان نگه داری	1 year
	Package بسته بندی	200 kg in barrel

+Description

	Summer تابستان	Winter زمستان
2155HV	100	100
Hardner(N65)	8-12	12-15
Solvent	5-40	5-30
(MEK, Toluene, Ethyl acetate)		

نکات مهم در مصرف

- مقادیر و دستورالعمل‌های ارائه‌شده در این دیتاشیت، صرفاً مقادیر پیشنهادی برای دمای مصرف ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد هستند. مصرف‌کننده می‌تواند با توجه به مشخصات دستگاه، نوع پارچه و شرایط خط تولید، تنظیمات مصرف را تغییر دهد.
- برای تنظیم ویسکوزیته و رقیق‌سازی، می‌توان از حلال‌های معرفی‌شده استفاده کرد .پیشنهاد شرکت، استفاده از حلال اتیل استات است.
- در صورت تمایل به استفاده از حلال‌های دیگر، پیش از مصرف با کارشناسان فنی شرکت مشورت کنید.

شرایط نگهداری و آماده‌سازی پیش از مصرف

در دماهای پایین، احتمال افزایش ویسکوزیته و سفت شدن چسب وجود دارد. برای جلوگیری از این مشکل، توصیه می‌شود محصول در گرمخانه با دمای حدود ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.

در صورتی که محصول در دمای پایین نگهداری شده باشد، پیش از مصرف آن را با استفاده از ژاکت حرارتی به‌آرامی گرم کنید. سپس برای یکنواخت شدن چسب، از همزن دستی استفاده نمایید تا محصول به ویسکوزیته مناسب مصرف برسد.

Add: Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran
Tel: +983146412415-7
Fax: +983146412411
Web: apspolymer.com
Email: info@apspolymer.com

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان(سجزی) خیابان چهارم شرقی نبش فرعی پنجم پلاک ۱۳
تلفن: ۷-۴۶۴۱۲۴۱۵-۰۳۱
دفتر مرکزی: ۰۳۱-۳۶۶۵۰۸۱۷
فکس: ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱
وب سایت : apspolymer.com
ایمیل: info@apspolymer.com